

「アルファー型」下地調整用  
完全プレミックスプラスター

# S7.7

PRE-MIXED GYPSUM PLASTER

どんなト壁も仲良く出来る。



富士川建材工業株式会社

# Sプラ

## 「アルファー型」下地調整用 完全プレミックスプラスター

Sプラは、現場で練るだけで  
どんな下地にも簡単に施工で  
きる「アルファー型」下地、調整  
用の完全な石膏プラスターです。  
しかも薄塗りができますので  
たいへん経済的です。



### 特徴

#### I コスト

#### II 作業性

#### III 性能

薄塗工法(5mm)

工期の短縮

接着性

防火、防音、保温

軽量化

下地を選ばない

仕上材を選ばない

安全性

### 性能

硬化時間	2時間～4時間	JIS A6904
曲げ強度	50kgf/cm <sup>2</sup> 以上	JIS A6904
接着強度	ポリスチレンフォーム下地	2～3kgf/cm <sup>2</sup> (フォーム内部破断)
	ポリウレタンフォーム下地	3～4kgf/cm <sup>2</sup> (フォーム内部破断)
	コンクリート下地	10kgf/cm <sup>2</sup> 以上(Sプラ内部破断)
	ALC下地	4～5kgf/cm <sup>2</sup> (ALC内部破断)
	石膏ボード下地	2～3kgf/cm <sup>2</sup> (ボード紙層間剥離)
		JIS A6910

### 荷姿・塗り面積

	荷姿	塗り面積
Sプラ	20kg防湿紙袋入り	5mm厚3m <sup>2</sup>
富士川シーレックス	18kg缶入 1kgポリピン入り	シーラーとして240m <sup>2</sup> (ALC下地) 360m <sup>2</sup> (その他) 下ごすり混入として80～135m <sup>2</sup> /18kg缶
富士川シーレックスEL	18kg缶入り	セメントペーストとして120m <sup>2</sup> /18kg缶

### 施工







## 富士川のプレミックス石膏プラスターシリーズ

発泡断熱材等種々の下地に→Sブラ  
 石膏ラスボード下地に→SブラB  
 石膏ボード薄塗り工法に→SSプラスター



富士川建材工業株式会社

本社・本社工場	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13	TEL.045-772-1811	FAX.045-772-0011
大阪工場	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL.072-630-6557	FAX.072-638-8797
工事管理部	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13	TEL.045-775-0771	FAX.045-772-0467
横浜営業所	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL.045-769-2326	FAX.045-773-1315
東京営業所	〒121-0061	東京都足立区花畑2-4-52	TEL.03-5686-5650	FAX.03-5686-5643
関東営業所	〒350-0203	埼玉県坂戸市横沼744	TEL.049-288-4550	FAX.049-288-4580
大阪営業所	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL.072-630-6511	FAX.072-638-8766
仙台出張所	〒984-0041	仙台市若林区志波町17-14	TEL.022-232-5312	FAX.022-239-8852
名古屋出張所	〒461-0032	名古屋市東区出来町3-12-2	TEL.052-711-1221	FAX.052-711-1222
広島出張所	〒733-0822	広島市西区庚午中4-10-14	TEL.082-272-2000	FAX.082-271-5558
福岡出張所	〒814-0103	福岡市城南区鳥飼7-1-19	TEL.092-831-5636	FAX.092-841-7808