

コンクリート基礎面仕上用モルタル 基礎用モルタル

用途 一般木造建築物のコンクリート基礎面仕上げ用モルタル

※壁面には防火準耐火認定指定品のラスモル、フジモルを御使用下さい。

特長 ☆刷毛引き可能 ☆クラック低減 ☆接着性良好 ☆作業性良好

施工法 ○下地処理

- 1 下地の突起、レイタス、硬化不良部分などはサンダー、ワイヤーブラシなどで除去しておきます。
- 2 著しい不陸はあらかじめ補修し、2日以上放置しておきます。
- 3 下地表面に出来ている番線や釘などは除去し、その頭は銷び止め処理をしておきます。

○混練り

モルタルミキサー等により、よく混練りして下さい。基準水量約8L



○塗り付け

- 1 塗り付けにあたり下地のゴミ、ホコリ、油分などを除去し清掃し、吸水調整材（シーレックス希釈液）を塗布します。
 - 2 吸水調整材乾燥後、コテ圧をかけて下ごすり、綿り具合を見て上塗りし、場合を見てむらをとり、刷毛引きを行います。
- 標準塗り厚10mm



包装

25kg防湿紙袋入り

△注意事項 業務用

安全上の注意

- 取り扱いはできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 皮膚に付着した場合は清浄な水で十分に洗い流して下さい。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で最低15分間、目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当を受けて下さい。
- 粉塵等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は清浄な水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の手当を受けて下さい。
- 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分行って下さい。
- 飛散した材料は、掃除機等で吸い取って回収して下さい。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

輸送上の注意

- 紙袋の破れ、落下がないように荷崩れ防止等に配慮して下さい。
- 降雨等の水ぬれに配慮して下さい。

使用上の注意

- 気温5℃以下の場合は作業を中止するか、適切な保温措置をとって下さい。
- セメント・砂等を本品に追加混合しないで下さい。
- 混練りには清浄な水を使用して下さい。
- 激しい通風及び日射による急速乾燥は避けて下さい。
必要によりシート養生、散水養生を行って下さい。
- 施工中及び硬化までの降雪は避けて下さい。
- 混練りした材料は加水後1時間以内に使用し、練り足しは避けて下さい。
- 使用後の器具は水で洗浄して下さい。
- 施工面以外は養生し、万一付着した時はすぐに水洗いして下さい。

保管上の注意

- 製品の保管は温氣の少ない場所にパレットなどを敷き、床面より離して下さい。
- 開封した材料は早めに使い切って下さい。
- 製造年月日より、3ヶ月以内に使用して下さい。

廃棄上の注意

- 産業廃棄物として、適切な処理をして下さい。

*詳細な内容が必要な場合はお問い合わせ下さい。

建築仕上げの流れを創る



富士川建材工業株式会社

本社 〒236-0032 神奈川県横浜市港北区日吉13番地 1号 (045) 722-1811 FAX (045) 722-0011

URL <http://www.fukawakenzan.co.jp/> e-mail mail@fukawakenzan.co.jp

横浜出張所 • TEL (045) 769-2326 名古屋出張所 • TEL (052) 711-1221

東京支店 • TEL (03) 5686-5650 大阪出張所 • TEL (072) 654-7305

関東支店 • TEL (049) 288-4550 広島出張所 • TEL (082) 272-2000

仙台出張所 • TEL (022) 232-5312 福岡出張所 • TEL (092) 831-5636