

# タイルキーパー柳

タイル直張り用既調合モルタル



## ●剥離防止メカニズム

タイルキーパー柳



低ヤング率で動きを吸収し接着力を維持する。また、一部接着力が低下しても剥離につながらない。

従来品の剥離故障の場合



動きに追従できず接着力の低下が、浮きや剥離につながる。

タイル直張り用  
既調合モルタル

タイルキーパー柳

## 富士川のタイルキーパー柳

品名	富士川のタイルキーパー柳
正味質量	20kg (防湿紙袋入り)
標準加水量	約6ℓ
標準塗厚	3~5mm
標準塗り面積	約3~4㎡
可使用時間	混練り後1時間以内