京壁®

—モノづくりから仕事づくりへ—

法定防火材料

kyokabe

天然素材

化学物質過敏症から身を守る！

ホルムアルデヒド等は含まないので安全です

JISA6909 建築用仕上塗材
薄付け仕上塗材　内装薄塗材 W
認証番号　TC0707014

ホルムアルデヒド放散等級	F ☆☆☆☆

この商品は制限なく居室に使用できます

問い合わせ先　http://www.nsk-web.org

MS JAB CM015

ISO 9001 JTCCM QSCA RQ2004

ISO9001 認証取得

富士川建材工業株式会社

URL http://www.fujikawakenzai.co.jp/



写真はイメージです。

京壁 本物が映える 暮らしの本舞台。日本の壁

天然素材を使った富士川の京壁は吸放湿性能に優れ
ホルムアルデヒド等を含まない安全な健康壁です。

五十鈴（いすず） 2



黄聚楽（きじゅらく） 4



本楠部（ほんくすべ） 3



宇治（うじ） 5



白聚楽（はくじゅらく） 7



京錆（きょうさび） 11



鼠土（ねずみつち） 8



本聚楽（ほんじゅらく） 12



浅黄（あさぎ） 9



亜麻色（あまいろ） 13



稲荷山（いなりやま） 10



猫柳（ねこやなぎ） 14



●天然土を使用しておりますので、仕上がりが見本と多少変化する場合があります。●この見本は紙に塗ってありますので、実物の色調とは多少異なります。

京壁®

富士川の「京壁」は天然土そのままの雅趣を生かしながら、剥離や亀裂をなくし作業性を良くした、人に優しい壁材です。純日本風建築・茶室・数寄屋造りなどに最適です。

特　長

① 天然土には調湿機能があり、湿度を安定させ結露防止効果があります。
② 変退色しにくく、柔らかな感触で、断熱効果・吸音効果があります。
③ 作業性が良く、摩擦に強く剥離や亀裂の心配がありません。
④ 天然素材を使用し、健康住宅志向にマッチします。
⑤ 練りやすくダマなどのできる心配はありません。

施工法

◎下　　地／ボード用石膏プラスター、石膏ボード(SS 工法を適用)平坦に仕上げ、十分に乾燥させてください。

◎練り混ぜ／プラスチック容器に標準加水量の約8割の水を入れ、これに本品を全量加え、ハンドミキサーでかたまりがないように十分練り上げた後、下地の状況により残りの水を加え、よく練り上げます。
※水の入れ過ぎは塗り面がダレますので、注意してください。

◎塗 付 け／コテにて塗り付け、直ちにコテムラを取るようにします。この時はコテは必ず、同一方向に使用してください。撫でゴテをあまりかけない方がザックリした仕上がりになります。
※コテは、ステンレス製及びプラスチック製のものをご使用ください。本焼きのものをご使用頂きますと、変色の可能性があります。

注意事項

◆安全上の注意◆
- 目に入った場合は、ただちに清浄な水で最低15分間、目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当を受けてください。
- 粉塵等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気が清浄な場所で安静にし必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合は清浄な水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の手当を受けてください。
- 取り扱い後は手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 飛散した材料は、掃除機等で吸い取って回収してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

◆保管上の注意◆
- 湿気・直射日光を避け、パレットなどを敷き、床面より離して保管してください。
- 開封した材料は早めに使い切ってください。
- 製造年月日より、3年以内に使用してください。

◆輸送上の注意◆
- 箱のつぶれ、落下がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 降雨等の水ぬれに配慮してください。

◆使用上の注意◆
- 気温5℃以下の場合は作業を中止するか、適切な保温措置をとってください。
- 他の材料の混入は避けてください。
- 天然土を使用しておりますので、土層により仕上がりが見本と多少変化する場合があります。一壁画は一度に混練りし、塗継ぎは避けてください。
- 練り混ぜには清浄な水を使用してください。
- 使用後の器具は水で洗浄してください。
- 施工後は通気通風をよくし、乾燥を早めてください。
- 混練りした材料は加水後5時間以内に使用してください。
- 練り水、容器、撹拌機などはきれいなものを使用してください。
- 施工面以外は養生し、万一付着した時は、すぐに水洗いしてください。
- 鉄部には錆止めを、古壁・合板にはシミ止めを、アルカリ性の下地にはアク止めをしてください。
- この見本は紙に塗ってありますので、実物の色調とは多少異なります。

◆廃棄上の注意◆
- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

規格

名　　称	建築用仕上塗材
呼　び　名	内装薄塗材W
調　　合	一材形(粉末合成樹脂配合済)
1袋の正味質量	1.3kg
標準塗面積	3.3m²
標準加水量	約4L
可使時間	5時間
有効期間	3年間
梱　　包	段ボール箱10袋入り

国土交通大臣認定	
認定番号	区　　分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
富士川建材工業株式会社	

―モノづくりから仕事づくりへ―

富士川建材工業株式会社

URL http://www.fujikawakenzai.co.jp/　e-mail mail@fujikawakenzai.co.jp

本社・本社工場	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町13番地	TEL 045-772-1811
東京支店	〒121-0061	東京都足立区花畑2-5-5	TEL 03-5686-5650
仙台事業所	〒981-1223	宮城県名取市下余田字中荷672-1センコン物流㈱内	TEL 022-208-5155
横浜支店	〒236-0002	横浜市金沢区鳥浜町4番20	TEL 045-769-2326
名古屋支店	〒486-0944	愛知県春日井市大和通1-70-1 大和ビル1F	TEL 0568-35-5670
大阪支店	〒567-0854	大阪府茨木市島1-18-5	TEL 072-630-6511
広島事業所	〒733-0832	広島市西区草津港2-4-19	TEL 082-270-0097
福岡事業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル6F	TEL 092-284-2197

●この見本帳に記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。

2019.2