

すてきな表情と、
性能・機能性の高さを
追求した塗り壁です。



JAB
QMS Accreditation
R015

ISO 9001:2000



JTCCM
QSCA
RQ 2004

ISO9001:2000
認証取得

化学物質過敏症から身を守る！
ホルムアルデヒド等は含まないので安全です

JISA6909建築用仕上塗材
薄付け仕上塗材、調湿形内装薄塗材W
認証番号：TC0308269
富士川建材工業株式会社 本社工場

ホルムアルデヒド
放散等級 F☆☆☆☆

この商品は制限なく居室に使用できます
製造者等名称 富士川建材工業株式会社
問い合わせ先 <http://www.fujikawakenzai.co.jp/>

珪藻土調湿性内装仕上塗材

らくかべ
てらら



※写真はイメージです。

色番号 T-501



—建築仕上の流れを創る—
富士川建材工業株式会社

安心の企業：アスベスト類は昭和32年の創業以来、天井材をはじめ、内装・外装ともに使用しておりません。

PATTERN VARIATION



高調湿機能



ホルムアルデヒド・
アセトアルデヒド
などを吸着分解



消臭



断熱性・保温性



耐火性



高耐久性



多種の仕上げ
パターン



工期短縮


化学物質過敏症から身を守る!
ホルムアルデヒド等を含まないから安全です。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0508015
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/



※写真はイメージです。

●他にも多彩なパターンができます。



トワイライト


自由気まま、でも繊細。
ひとつひとつの異なる表
情は、手づくりそのもの
といえます。やさしく楽し
い、「らくかべ・てらら」
の人気No.1のパターン
です。

T-503

さざなみ

高原の澄んだ湖に広がる
さざなみをイメージし
ました。高原の凜とした
空気と神秘に包まれたゆ
らぎの湖面。やさしさの
中にあるちょっとした凹
凸は、なかなかの味です。

T-506



※施工上、若干の色差と作業される方によって、パターンや仕上がりの印象に差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください
※施工前に必ずコンパネ等で試し塗りをおこない、仕上がり、乾燥性を確認してください。

施工前には必ず施工要領書をご確認ください。詳細や不明な点は、各営業所にご連絡ください。



住まいに表情を。生活に彩りを。

※写真はイメージです。



フォレスト T-501



ランダムスクエア T-504



ワラスサ大入り T-509


●この色見本のパターンは梨肌状です。



T-501 (白)



T-502



T-503



T-504



T-505

珪藻土入り
**らくかべ
てらら**



T-506



T-507



T-508



T-509



T-510

天然素材を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
この見本帳は台紙に塗布しており、現物の仕上がりとは多少感じの違う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

安全

安心


快適

手づくり

吸放湿性


結露を防止し、ダニやカビの発生を抑制します。

●吸放湿のイメージ



調多孔質の珪藻土の効果により、吸放湿性が得られます。


●一日の湿度変化と調湿性壁材



●吸放湿性能

吸放湿特性値: 80g/m²

水1g=1ml



珪藻土の特徴である「吸放湿作用」で、お部屋の湿度を一定に保ち、常に快適な室内空間にしてくれます。

【測定条件】JIS A 6909

吸放湿性能試験による

●24時間湿潤状態(温度23±2℃、湿度90±5%)


●24時間乾燥状態(温度23±2℃、湿度45±5%)

上記条件で繰り返し測定しました。

●相対湿度と微生物の相関関係




●望ましい湿度の範囲



ホルムアルデヒド吸着分解

ホルムアルデヒドを吸着・分解し、無害化します。

●ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドの濃度を低減します。



性能

JIS A 6909に準じ、試験を実施

項目	試験結果	品質規定
初期乾燥によるひび割れ	合格	ひび割れがないこと
付着強さ [N/mm ² (kgf/cm ²)]	0.45 (4.5)	0.2N/mm ² (2.0kgf/cm ²) 以上
保水性 [%]	98.8	60%以上
耐摩耗性	合格	剥がれおよび磨耗による基板の露出がないこと
耐変退色性	表面状態 異常なし	ひび割れ、剥がれ、膨れおよびしわがなく、かつ変色およびつやの変化がないこと
耐アルカリ性B法	合格	ひび割れ、剥がれ、膨れおよびしわがなく、かつ変色およびつやの変化がないこと
吸放湿性 [g/m ²]	80	70g/m ² 以上

規格

種類	内装用水溶性樹脂系 薄付け仕上塗材 (JIS A 6909)
呼び名	内装用塗材W
1袋重量	3.5kg (1箱6袋入り)
塗り厚	2mm
一般施工可能面積	3.3m ²
仕上げパターン	フォレスト、トワイライト、梨肌状、さざなみ、ウエーブ、ランダムスクエア、ワラスサ入り他

JISA6909建築用仕上塗材 薄付け仕上塗材 調湿形内装薄塗材 W 認証番号 TC0308268 富士川建材工業株式会社 本社工場

ホルムアルデヒド 放散等級 F☆☆☆☆

この商品は制限なく居室に使用できます

認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
富士川建材工業株式会社	

メンテナンス

- クラックまたはキズ等が発生した場合は、仕上材を清水で練り、クラック部分に埋め込みます。まわりに付着した材料は布等で拭き取ってください。
- 家具や物をぶつけるとキズになりやすいためご注意ください。
- 掃除は綺麗な布で乾拭きしてください。(塗れた布では拭かないでください。)
- 手あか、鉛筆、ボールペン等の汚れは綺麗な消しゴムで消してください。落ちにくい場合は砂消しゴムで軽くこすって消してください。周囲と色・ツヤが若干変わることがあります。目立たない部分で確認しながら行ってください。
- 小さなキズ(長さ5cm、幅1~2mm程度のもの、釘・画鋸の穴等)の補修は、混練りした材料で埋めてください。ゴム手袋をし、周囲につかないよう注意して埋めます。補修する場合は目立たないところで確認しながら行ってください。

下記に示す場合はその面について塗り直しになります。弊社までご相談ください。

- マジックペンやクレヨン等、油性のものがついた場合
- 大きなキズや落書き、汚れがひどくなった場合

[安全上の注意] 商品を取り扱う際は、容器および袋に表示されている注意事項をよく守ってください。

施工前には必ず施工要領書をご確認ください。詳細や不明な点は、各営業所にご連絡ください。

— 建築仕上の流れを創る —



富士川建材工業株式会社

URL <http://www.fujikawakenzai.co.jp/> e-mail mail@fujikawakenzai.co.jp

本社・本社工場	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13	TEL (045) 772-1811	FAX (045) 772-0011
仙台出張所	〒984-0041 仙台市若林区志波町17-14	TEL (022) 232-5312	FAX (022) 239-6852
関東営業所	〒350-0203 埼玉県坂戸市横沼744	TEL (049) 288-4550	FAX (049) 288-4580
東京営業所	〒121-0061 東京都足立区花畑2-4-52	TEL (03) 5686-5650	FAX (03) 5686-5643
横浜営業所	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町4-20	TEL (045) 769-2326	FAX (045) 773-1315
名古屋出張所	〒452-0843 名古屋市西区平中町5	TEL (052) 506-2881	FAX (052) 506-2883
大阪営業所	〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5	TEL (072) 630-6511	FAX (072) 638-8766
広島出張所	〒733-0822 広島市西区庚午中4-10-14	TEL (082) 272-2000	FAX (082) 271-5558
福岡出張所	〒812-0893 福岡市博多区那珂3-16-26	TEL (092) 686-8686	FAX (092) 686-7808
工事管理部	〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町13	TEL (045) 775-0771	FAX (045) 772-0467
大阪工事課	〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5	TEL (072) 630-6511	FAX (072) 638-8766
大阪工場	〒567-0854 大阪府茨木市島1-18-5	TEL (072) 630-6557	FAX (072) 638-8797

■このカタログの有効期間は右下の日付より3年間です。なお都合により期間内であっても変更になることがあります。

■営業エリアの概略

※北海道は横浜営業所。沖縄は福岡出張所となります。

